

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### duraskin® B900T Type II

*duraskin® B900T*

<b>Faserstoff des Trägergewebes</b> Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
<b>Beschichtungsart</b> Type of coating Nature de l'enduit		PVC, fungizid PVC, fungicide PVC, fungicide
<b>Schlusslack</b> Top Coat Équipement de surface		Außenseite: selbstreinigende Oberfläche outer side: self-cleaning surface
<b>Flächengewicht</b> Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	900 g/m <sup>2</sup>
<b>Breite</b> Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 cm
<b>Höchstzugkraft K/S</b> Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN 53354	4400 / 4000 N/5 cm
<b>Weiterreißkraft K/S</b> Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	580 / 520 N
<b>Transluzenz bei 550 nm</b> Translucency at 550 nm Translucidite à 550 nm	DIN 5036	Farbe 286 6 % Colour 286 6 %
<b>Haftung</b> Adhesion Adhésion	DIN 53357	120 N/5 cm

### Verarbeitungshinweis

Processing Advice

Um ideale Haftungswerte nach HF-Schweißen zu erzielen, ist die niedrigste zum verschweißen des Material geeignete Schweißleistung zu verwenden.  
In order to get best adhesion properties after HF-welding, the lowest possible power suitable to weld the material has to be applied.

### Anwendung

Application  
Application

Membranen  
membranes  
membranes

### Brandverhalten

Flame Retardancy  
Réaction au feu

DIN 4102

B1 in Prüfung

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.